

Société Anonyme  
**ANDRÉ CITROËN**

Capital : 12 milliards 200 millions de francs

117 à 167, Quai de Javel

PARIS XVème

Paris, le 31 Janvier 1957

NOTE TECHNIQUE  
à MM. les CONCESSIONNAIRES  
N° 658

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

METHODES REPARATIONS

## DS. 19

### PEINTURE D'UN PAVILLON

Nous vous indiquons ci-dessous la façon de procéder pour effectuer la peinture du pavillon en matière plastique de la DS. 19.

Nous attirons votre attention sur l'opération de ponçage que vous devez poursuivre jusqu'à disparition complète des défauts (rayures, craquelures... etc.).

- 1 - Poncer la peinture du pavillon à l'aide de papier N° 80, (poncer jusqu'au plastique si nécessaire).
- 2 - Nettoyer à l'eau et sécher. Parfaire le nettoyage au trichlore si nécessaire.
- 3 - Exécuter **un voile léger** de primaire phosphatant (impression phosphatante verte N° 0/644, vendue par la Maison NITROLAC, 180, rue Daniel CASANOVA St-DENIS, Seine).
- 4 - Appliquer 2 ou 3 couches d'apprêt cellulosique.
- 5 - Poncer à l'aide de papier N° 320 mouillé à l'eau savonneuse.
- 6 - Mastiquer si nécessaire et poncer.
- 7 - Appliquer 3 couches de laque cellulosique. Poncer (papier N° 320 + eau savonneuse).
- 8 - Appliquer un voile de diluant teinté (proportion : 30/70).
- 9 - Laisser sécher (5 heures environ à une température de 18 à 20° C).
- 10 - Exécuter le lustrage (disque tarlatane et coton).

*Copie de la présente note est adressée à MM. Les Agents et Postiers*